

Клей для труб из ПВХ Tangit

Предназначен для склеивания стойких к деформации сдвига соединений напорных труб (для воды и газа) с арматурой из твердого ПВХ.

- Надежное долговечное склеивание
- Простота и удобство использования — 500 гр. и 1 кг. банки снабжены кистями
- Опыт использования клея Tangit PVC-U в более чем 120 странах мира более 30 лет!
- Продукты произведены на высокотехнологичном производстве в Германии
- 4 минуты открытого времени
- Клей имеет сертификат для использования в трубах с питьевой водой

Свойства:

- цвет прозрачный
- плотность - 0,96 гр/мл
- вязкость - 1800 — 3500 мПаск (по Дреджу)
- точка вспышки - -4С, по Абелю-Пенскому
- время схватывания - 4 мин. (20С) - 1 мин. (40С)

Состав:

Твердый ПВХ, тетрагидрофуран, (стабилизированный ТГФ), метилэтилкетон, циклогексанон

Указания по применению:

- предварительно с помощью обезжиривателя (очистителя) Tangit очистите склеиваемые материалы от жира и грязи
- тщательно перемешайте Tangit PVC - U
- нанесите ровный слой клея в продольном направлении сначала на внутреннюю сторону соединительной муфты, а затем на трубу
- вставьте трубу в отверстие муфты до упора или, соответственно, на полную глубину, без вращения/покачивания
- жестко удерживайте ее в течение нескольких секунд до тех пор, пока клей не начнет подсыхать
- удалите избыток клея при помощи бумажной салфетки
- в течение 5 минут после склейки трубы не должны перемещаться, при температуре ниже плюс 10°C – минимум в течение 15 минут
- заполнение трубопроводов и испытание под давлением не должно производиться ранее, чем через 24 часа после проведения последней склейки

Области применения:

- Промышленные трубопроводы
- Химические заводы
- Обработка воды
- Плавательные бассейны
- Внутренние установки
- Поливные установки
- Теплицы
- Канализационные сети
- Напорные и безнапорные трубы

Условия безопасного использования и хранения:

- Легко воспламеняется! Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать открытого огня, искр и источников воспламенения. Выключить электрическое оборудование. Не курить, не производить сварку.
- При работе с клеем Tangit PVC - U рекомендуется пользоваться защитными перчатками
- Тщательно закрывать емкость после пользования. Хранить только в оригинальной упаковке в хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла, при температуре не выше плюс 35 °С
- Не сбрасывать отходы в канализацию.

Расход клея (на 100 клеевых соединений):

Размеры труб		Клеящий состав Tangit PVC - C
внутр. диам.	внеш. диам. (мм)	кг
25	32	приб. 0,8
32	40	1,1
40	50	1,5
50	63	1,7
65	75	2,2
80	90	4,0
100	110	8,0
125	140	13,0
150	160	19,0
200	225	26,0
250	280	38,0
300	315	52,0

Условия хранения:

Хранить только в оригинальной упаковке в хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла, при температуре не выше плюс 35С.

Меры предосторожности:

Легко воспламеняется! Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать открытого огня, искр и источников воспламенения. Не сбрасывать отходы в канализацию.

Инструкции по утилизации:

При утилизации жестяных банок с мусором, в них не должно быть остатков паров растворителя, а клеящий состав в емкостях должен быть полностью засохшим.