Бассейны

195027 г Санкт-Петербург
Большеохтинский пр., 10
тел.: (812) 777 03 63
www.jettrace.ru
e-mail: jettrace@mail.ru

Инструкция по применения набора для ремонта пленки ПВХ.

1. Ремонт пленки под водой.

Поверхность пленки, как правило, покрыта такими отложениями, как известь, водоросли и т.д. Поэтому ее необходимо хорошо очистить.

Вырежьте кусок ремонтной пленки (заплатку) размером немного больше, чем покрываемая площадка и слегка закруглите углы.

Обратите внимание на лицевую и изнаночную сторону пленки!

Обильно и равномерно нанесите клей на пленку. Не дайте ему высохнуть! Немедленно плотно прижмите заплатку под водой к ремонтируемому участку и разгладьте его.

Если заплатка не держится прочно, снимите его и снова нанесите на это место немного больше клея и быстро наклейте. Проверяйте соединение при опорожненном бассейне.

Если адгезия недостаточна, повторите процесс приклеивания после высыхания.

2. Ремонт пленки в сухом состоянии.

Тщательно очистите покрываемую поверхность пленки от любых отложений и высушите ее.

Вырежьте кусок ремонтной пленки (заплатку) размером немного больше, чем покрываемая площадка и слегка закруглите углы.

Обратите внимание на лицевую и изнаночную сторону пленки!

Нанесите клей экономно, но равномерно на заплатку из пленки и область, которую нужно покрыть. Только дайте немного подсохнуть (около 2-3 минут). Плотно прижмите заплатку к ремонтируемому участку и придавите. Время высыхания должно быть не менее 3-5 часов.

После приклеивания нанесите еще немного клея на края ремонтной детали пленки и распределите по всей окружности.

Клей для пленки слегка растворяет поверхность пленок и соединяет их в процессе высыхания, так что ремонтируемый участок герметизируется.